Tintas gráficas

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Uso	Norcryl	Polimero	Solidos %	pH	Viscosidad	Propiedades	Aplicaciones
Sellador Impregnante	234	Acrílico estirénico	40 ± 1	7.0 - 9.0	100 - 300	Sella imperfecciones del papel con muy bajo gramaje.	Tapa poros papel.
Ligante	545	Acrílico estirénico	49 ± 1	8.0 - 9.0	400 - 1500	Bajo tamaño de partículas, muy buena nivelación, permite obtener formulaciones de alto brillo. No forma película a temperatura ambiente. Rápido secado.	Tintas al agua. Se puede usar como base de molienda en sistemas pigmentados Ligante de barnices de sobre impresión por rotograbado y flexografía.
Ligante	745	Acrílico estirénico	49 ± 1	8.0 - 9.0	500 - 1500	Proporciona alto brillo. Rápido secado. Buen poder humectante y dispersante de pigmentos. Forma película a temperatura ambiente.	Vehículo para tintas flexográficas y rotograbado. Integrante en formulaciones para barnices de sobre impresión. Dispersiones de pigmentos.
Barniz	8745	Acrílico estirénico	40 ± 1	8.0 - 9.0	200 - 500	Alto brillo.Se adhiere prácticamente a cualquier sustrato, sea en formulaciones transparentes o pigmentadas. Bajo COF. Es el de más bajo TG de la línea.	Barniz de sobre impresión para rotograbado o flexografía.
Barniz	8800	Acrílico estirénico	40 ± 1	8.0 - 9.0	50 - 150	Alto brillo. Producto libre de Nonil Fenol.	Barniz de sobre impresión Ligante de tintas gráficas.
Barniz	8888	Acrílico estirénico	30 ± 1	8.0 - 9.0	200 - 250	Alto brillo. Bajo COF. Se adhiere prácticamente a cualquier sustrato, sea en formulaciones transparentes o pigmentadas. Buena nivelación.	Barniz de sobre impresión.